



ПАСПОРТ № 608



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,  
Республика Беларусь

**СМЕСЬ БИТУМИНОЗНАЯ  
ОФЛЮСОВАННАЯ**

ТУ ВУ 300042199.063-2017

Марка:

Дата изготовления: 19.03.2018

Номер резервуара: 304                      Масса нетто: 340                      тонн

Регистрационный номер пробы: 10535                      Номер партии: 608

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 25°С, 0,1 мм, не менее	400	более 425	ГОСТ 11501-78
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	15	27,0	ГОСТ 11506-73
3	Остаток после перегонки, проводимой при пониженном давлении, % масс, не менее	60	71,0	СТБ 1559-2005
4	Глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 25°С остатка после перегонки, проведенной при пониженном давлении по методу ASTM D1160, 0,1 мм, менее	400	47	ГОСТ 11501-78
5	Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,03	ГОСТ 2477-2014
6	Зольность, % масс, не более	0,1	0,05	ГОСТ 1461-75
7	Массовая доля асфальтенов, %, не менее	5,0	5,38	УОР 614-16
8	Растворимость, %, не менее	99,00	99,96	ГОСТ 20739-75
9	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	230	308	ГОСТ 4333-2014

Заключение: по проверенным показателям продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 300042199.063-2017  
Гарантийный срок смеси( при хранении без нагрева) - 1 год с даты изготовления.

Химик

МОРОЗОВА Е. В.

Дата выдачи паспорта: 20.03.2018