



ПАСПОРТ № 3313

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь**БИТУМ ДОРОЖНЫЙ**

ТУ ВУ 400091131.009-2011

СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)

Марка: 50/70

Дата изготовления: 09.07.2014

Номер резервуара: E727 замер: 710 см

Регистрационный номер пробы: 26939 Масса нетто: 325 ТОНН

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25°C, 0,1 мм	50 - 70	63	СТБ EN 1426-2009 (EN 1426:2009)
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	46 - 54	51,6	СТБ EN 1427-2009 (EN 1427:2009)
3	Стойкость к затвердеванию при 163°C: - остаточная пенетрация, %, не менее	50	85	СТБ EN 12607-1-2009 (EN 12607-1:2007)
	- увеличение температуры размягчения, °C, не более	9	5,6	
	- изменение массы (абсолютное значение), %, не более	0,5	0,12	
4	Температура вспышки, °C, не ниже	230	302	СТБ ISO 2592-2010 (ISO 2592:2000)
5	Растворимость, %, не менее	99,0	99,95	СТБ EN 12592-2009 (EN 12592:2007)
6	Индекс пенетрации	-1,5 - 0,7	-0,3	СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)
7	Динамическая вязкость при 60°C, Па·с, не менее	145	375	СТБ EN 12596-2010 (EN 12596:2007)
8	Температура хрупкости по Фраасу, °C, не выше	-8	-15	СТБ EN 12593-2009 (EN 12593:2007)
9	Кинематическая вязкость при 135°C, мм ² /с, не менее	295	530	СТБ EN 12595-2010 (EN 12595:2007)

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009).

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Химик



ТРОФИМОВА Е. Ю.

Дата выдачи паспорта: 09.07.2014

