Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№21.0475.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024,
№21.0476.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024;
IQNET и Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№RU-21.0475.026 срок действия с 22.04.2021 до 20.03.2024

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 3370

Полиэтилен высокого давления марка 17803-015-С сорт Высший

СТО 05766575-140-2013 с изм. 4

Код ОКПД2: 20.16.10.111
Дата изготовления: 19.01.2023
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 19.01.2023 СТО 05766575-140-2013
Место отбора, ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тип упаковки/количество упаковочных единиц: мешки / 201
Номер/размер партии (масса): 417 / брутто: - , нетто: 5025 кг
Дата проведения испытания: 20.01.2023
Дата оформления паспорта: 21.01.2023

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Внешний вид:			
	- размер гранул в любом направлении, мм	ГОСТ 16337-77 п.3.8	от 2 до 5	2 - 5
	- массовая доля гранул свыше 5 до 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,0
	- массовая доля гранул свыше 1 до 2 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,1
	- массовая доля гранул размером более 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля слипшихся гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,5	0,1
	- массовая доля бесформенных частиц, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,1
	- массовая доля гранул менее 1 мм, пыли и нитей, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	0,1	0,1
	- механические примеси и примеси полимерного характера разного цвета	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускаются	Отсутствует
	- массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля гранул другого цвета, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
2	Показатель текучести расплава, г/10мин.	ГОСТ 11645-73, ГОСТ 16337-77 п.3.12	1,13-1,88	1,17
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.13	6	3
4	Количество включений:	ГОСТ 16337-77 п.3.14		
	- размером до 2 мм, шт., не более		2	0
	- размером свыше 2 мм, шт., не более		Не допускается	Отсутствует
5	Плотность при 20°С, г/см³	ГОСТ 15139, ГОСТ 16337-77 п.3.11	0,917-0,921	0,919
6	Технологическая проба на внешний вид пленки	ГОСТ 16337 п.3.15	В	В
7	Стойкость к растрескиванию, ч, не менее	ГОСТ 13518-68	2,5	2,5
8	Предел текучести при растяжении, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	95	102
9	Прочность при разрыве, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	120	152
10	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	600	678
11	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	ГОСТ 26393	0,4	0,3

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям СТО 05766575-140-2013 с изм. 4 "Полиэтилен высокого давления. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: для изготовления окрашенных и неокрашенных малогабаритных и крупногабаритных технических изделий; пленки и пленочных изделий; изделий, применяемых в быту.

Потребитель: АО НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК Г.САЛАВАТ УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ Д.31, Д.33А Россия 453265 **Станция назначения: -**

Тип тары/количество единиц/номер: самовывоз / 1 / -

Примечание:

Гарантийный срок хранения: до 19.01.2026

Регистрационный номер бланка: 12400 * 516972

Начальник ОТК _____ Чернякова Ю.А.

на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават" №028-239-0-07/12-2023-Д от 01.12.2020г.

Начальник смены ОТК _____ Акулова Д. М.

Младший специалист ОТК _____ Ахметшина Л. Р.

МП

Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№21.0475.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024,
№21.0476.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024;
IQNET и Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№RU-21.0475.026 срок действия с 22.04.2021 до 20.03.2024

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 3371

Полиэтилен высокого давления марка 17803-015-С сорт Высший

СТО 05766575-140-2013 с изм. 4

Код ОКПД2: 20.16.10.111
Дата изготовления: 19.01.2023
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 19.01.2023 СТО 05766575-140-2013
Место отбора, тип упаковки/количество упаковочных единиц: ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256 мешки / 206
Номер/размер партии (масса): 419 / брутто: - , нетто: 5150 кг
Дата проведения испытания: 20.01.2023
Дата оформления паспорта: 21.01.2023

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Внешний вид:			
	- размер гранул в любом направлении, мм	ГОСТ 16337-77 п.3.8	от 2 до 5	2 - 5
	- массовая доля гранул свыше 5 до 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,0
	- массовая доля гранул свыше 1 до 2 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,1
	- массовая доля гранул размером более 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля слипшихся гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,5	0,1
	- массовая доля бесформенных частиц, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,1
	- массовая доля гранул менее 1 мм, пыли и нитей, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	0,1	0,1
	- механические примеси и примеси полимерного характера разного цвета	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускаются	Отсутствует
	- массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля гранул другого цвета, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
2	Показатель текучести расплава, г/10мин.	ГОСТ 11645-73, ГОСТ 16337-77 п.3.12	1,13-1,88	1,33
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.13	6	5
4	Количество включений:	ГОСТ 16337-77 п.3.14		
	- размером до 2 мм, шт., не более		2	0
	- размером свыше 2 мм, шт., не более		Не допускается	Отсутствует
5	Плотность при 20°С, г/см³	ГОСТ 15139, ГОСТ 16337-77 п.3.11	0,917-0,921	0,919
6	Технологическая проба на внешний вид пленки	ГОСТ 16337 п.3.15	В	В
7	Стойкость к растрескиванию, ч, не менее	ГОСТ 13518-68	2,5	2,5
8	Предел текучести при растяжении, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	95	102
9	Прочность при разрыве, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	120	152
10	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	600	678
11	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	ГОСТ 26393	0,4	0,3

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям СТО 05766575-140-2013 с изм. 4 "Полиэтилен высокого давления. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: для изготовления окрашенных и неокрашенных малогабаритных и крупногабаритных технических изделий; пленки и пленочных изделий; изделий, применяемых в быту.

Потребитель: АО НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК Г.САЛАВАТ УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ Д.31, Д.33А Россия 453265 **Станция назначения: -**

Тип тары/количество единиц/номер: самовывоз / 1 / -

Примечание:

Гарантийный срок хранения: до 19.01.2026

Регистрационный номер бланка: 12403 * 516973

Начальник ОТК _____ Чернякова Ю.А.

на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават" №028-239-0-01.12.2023-Д от 01.12.2020г.

Начальник смены ОТК _____ Акулова Д. М.

Младший специалист ОТК _____ Ахметшина Л. Р.

МП

Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават,
Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№21.0475.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024,
№21.0476.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024;
IQNET и Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№RU-21.0475.026 срок действия с 22.04.2021 до 20.03.2024

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 3372

Полиэтилен высокого давления марка 17803-015-С сорт Высший
СТО 05766575-140-2013 с изм. 4

Код ОКПД2: 20.16.10.111
Дата изготовления: 19.01.2023
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 19.01.2023 СТО 05766575-140-2013
Место отбора, тип упаковки/количество упаковочных единиц: ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256 мешки / 198
Номер/размер партии (масса): 422 / брутто: - , нетто: 4950 кг
Дата проведения испытания: 20.01.2023
Дата оформления паспорта: 21.01.2023

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Внешний вид:	ГОСТ 16337-77 п.3.8	от 2 до 5	2 - 5
	- размер гранул в любом направлении, мм	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,0
	- массовая доля гранул свыше 5 до 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,2
	- массовая доля гранул свыше 1 до 2 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля гранул размером более 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,5	0,2
	- массовая доля слипшихся гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,2
	- массовая доля бесформенных частиц, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	0,1	0,1
	- массовая доля гранул менее 1 мм, пыли и нитей, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускаются	Отсутствует
	- механические примеси и примеси полимерного характера разного цвета	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля гранул другого цвета, %, не более			
2	Показатель текучести расплава, г/10мин.	ГОСТ 11645-73, ГОСТ 16337-77 п.3.12	1,13-1,88	1,22
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.13	6	4
4	Количество включений:	ГОСТ 16337-77 п.3.14		
	- размером до 2 мм, шт., не более		2	0
	- размером свыше 2 мм, шт., не более		Не допускается	Отсутствует
5	Плотность при 20°С, г/см³	ГОСТ 15139, ГОСТ 16337-77 п.3.11	0,917-0,921	0,919
6	Технологическая проба на внешний вид пленки	ГОСТ 16337 п.3.15	В	В
7	Стойкость к растрескиванию, ч, не менее	ГОСТ 13518-68	2,5	2,5
8	Предел текучести при растяжении, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	95	102
9	Прочность при разрыве, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	120	152
10	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	600	678
11	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	ГОСТ 26393	0,4	0,3

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям СТО 05766575-140-2013 с изм. 4 "Полиэтилен высокого давления. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: для изготовления окрашенных и неокрашенных малогабаритных и крупногабаритных технических изделий; пленки и пленочных изделий; изделий, применяемых в быту.

Потребитель: АО НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК Г.САЛАВАТ УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ Д.31, Д.33А Россия 453265 **Станция назначения: -**

Тип тары/количество единиц/номер: самовывоз / 1 / -
Примечание:
Гарантийный срок хранения: до 19.01.2026
Регистрационный номер бланка: 12406

* 516974

Начальник ОТК _____ Чернякова Ю.А.
на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават"
№028-239-0-01.12.2023-Д от 01.12.2020г.

Начальник смены ОТК _____ Акулова Д. М.

Младший специалист ОТК _____ Ахметшина Л. Р.

МП

Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№21.0475.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024,
№21.0476.026 срок действия с 22.03.2021 до 20.03.2024;
IQNET и Ассоциации по сертификации «Русский регистр»
№RU-21.0475.026 срок действия с 22.04.2021 до 20.03.2024

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 3374

Полиэтилен высокого давления марка 17803-015-С сорт Высший
СТО 05766575-140-2013 с изм. 4

Код ОКПД2: 20.16.10.111
Дата изготовления: 20.01.2023
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 20.01.2023 СТО 05766575-140-2013
Место отбора, ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тип упаковки/количество упаковочных единиц: мешки / 195
Номер/размер партии (масса): 427 / брутто: - , нетто: 4875 кг
Дата проведения испытания: 20.01.2023
Дата оформления паспорта: 21.01.2023

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Внешний вид:			
	- размер гранул в любом направлении, мм	ГОСТ 16337-77 п.3.8	от 2 до 5	2 - 5
	- массовая доля гранул свыше 5 до 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,0
	- массовая доля гранул свыше 1 до 2 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,1
	- массовая доля гранул размером более 8 мм, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля слипшихся гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,5	0,1
	- массовая доля бесформенных частиц, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	1,0	0,1
	- массовая доля гранул менее 1 мм, пыли и нитей, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.8	0,1	0,1
	- механические примеси и примеси полимерного характера разного цвета	ГОСТ 16337-77 п.3.8	Не допускаются	Отсутствует
	- массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
	- массовая доля гранул другого цвета, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.9	Не допускается	Отсутствует
2	Показатель текучести расплава, г/10мин.	ГОСТ 11645-73, ГОСТ 16337-77 п.3.12	1,13-1,88	1,30
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	ГОСТ 16337-77 п.3.13	6	5
4	Количество включений:	ГОСТ 16337-77 п.3.14		
	- размером до 2 мм, шт., не более		2	0
	- размером свыше 2 мм, шт., не более		Не допускается	Отсутствует
5	Плотность при 20°С, г/см³	ГОСТ 15139, ГОСТ 16337-77 п.3.11	0,917-0,921	0,919
6	Технологическая проба на внешний вид пленки	ГОСТ 16337 п.3.15	В	В
7	Стойкость к растрескиванию, ч, не менее	ГОСТ 13518-68	2,5	2,5
8	Предел текучести при растяжении, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	95	102
9	Прочность при разрыве, кгс/см², не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	120	152
10	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 11262, ГОСТ 16337-77 п.3.17	600	678
11	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	ГОСТ 26393	0,4	0,3

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям СТО 05766575-140-2013 с изм. 4 "Полиэтилен высокого давления. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: для изготовления окрашенных и неокрашенных малогабаритных и крупногабаритных технических изделий; пленки и пленочных изделий; изделий, применяемых в быту.

Потребитель: АО НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК Г.САЛАВАТ УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ Д.31, Д.33А Россия 453265 **Станция назначения: -**

Тип тары/количество единиц/номер: самовывоз / 1 / -
Примечание:
Гарантийный срок хранения: до 20.01.2026
Регистрационный номер бланка: 12414 * 516975

Начальник ОТК _____ Чернякова Ю.А.
на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават" №028-239-0-01.12.2023-Д от 01.12.2020г.

Начальник смены ОТК _____ Акулова Д. М.

Младший специалист ОТК _____ Ахметшина Л. Р.

МП