СНОЛЕН®
ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МАРКА ЕВ 0.41/53

СТО 00203521-001-2009
с изменениями № 1 - 3

ПОЛУЧАЮТ

Суспензионным методом по технологии Hostalen фирмы Basell Polyolefine GmbH

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнеры. Канистры.

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Хорошая ударная вязкость. Хорошая стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды.

ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

наименование показателей	значение
Плотность, г/см^3	0,949 – 0,953
Показатель текучести расплава при 190°С и 5,0 кг, г/10 мин	0,29–0,41
Показатель текучести расплава при 190°С и 21,6 кг, г/10 мин	7,5–11,5
Отношение показателей текучести расплав $ПТР_{21.6}$ /$ПТР_5$, в пределах	24–30

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности – веществам малоопасным.
Не взрывоопасен, загорается при контакте с огнем

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта.