СНОЛЕН®
ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МАРКА EF 0.33/58

СТО 00203521-001-2009
с изменениями № 1 - 3

ПОЛУЧАЮТ

Суспензионным методом по технологии Hostalen фирмы Basell Polyolefine GmbH

НАЗНАЧЕНИЕ

Сумки – пакеты. Мешки (мусорные). Один из компонентов многослойной пленки.

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Высокая жесткость. Хорошая прочность при ударе свободно падающей стрелы (прочность на прокол при испытани падающим грузом). Низкое содержание включений геля. Высокая степень натяжки.

ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

наименование показателей	значение
Плотность, г/см^3	0,954–0,958
Показатель текучести расплава при 190°С и 5,0 кг, г/10 мин	0,23–0,33
Показатель текучести расплава при 190°С и 21,6 кг, г/10 мин	6,0–10,0
Отношение показателей текучести расплав $ПТР_{21.6}/ПТР_5$, в пределах	25–33

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности – веществам малоопасным.
Не взрывоопасен, загорается при контакте с огнем

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта.