



# СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ

## СТО 05766575-174-2018

### ПОЛУЧАЮТ

В процессе атмосферно-вакуумной перегонки нефти

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяют для промышленных целей.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

наименование показателей	значение для марок	
	СДБ 60/80	СДБ 80/120
Вязкость условная при 80°C с диаметром отверстия 5 мм, с	60–80	81–120
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	210
Массовая доля воды	следы	следы
Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	25	25
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	0,990–1,010	0,990–1,010
Температура застывания, °C	Не нормируется	Не нормируется

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сырье для производства битумов является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности. Пары продукта в высоких концентрациях при вдыхании оказывают наркотическое действие на человека. Горючая жидкость.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

В авто- и железнодорожных цистернах.